



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
С О Ю З А С С Р

ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

ГОСТ 20317-74—ГОСТ 20329-74

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

С О Ю З А С С Р

ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ
И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

ГОСТ 20317-74—ГОСТ 20329-74

Издание официальное

МОСКВА — 1988

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 20317—74	Фрезы дисковые для разрезки пластмасс типа текстолит. Конструкция и размеры	3
ГОСТ 20318—74	Фрезы дисковые для разрезки пластмасс типа гетинакс. Конструкция и размеры	11
ГОСТ 20319—74	Фрезы сегментные для разрезки пластмасс типов текстолит и гетинакс. Конструкция и размеры	16
ГОСТ 20320—74	Фрезы дисковые, оснащенные твердосплавными пластинаами, для разрезки пластмасс типов текстолит, гетинакс и стеклопластиков. Конструкция и размеры	24
ГОСТ 20321—74	Фрезы дисковые со вставными ножами, оснащенные твердосплавными пластинаами, для разрезки пластмасс типов гетинакс, текстолит и стеклопластиков. Конструкция и размеры	27
ГОСТ 20322—74	Ножи, оснащенные твердосплавными пластинаами для дисковых фрез. Конструкция и размеры	31
ГОСТ 20323—74	Клины для дисковых фрез. Конструкция и размеры	33
ГОСТ 20324—74	Фрезы дисковые с разнонаправленными зубьями для разрезки винипласта и органического стекла. Конструкция и размеры	35
ГОСТ 20325—74	Фрезы дисковые для разрезки листов из термопластичных пластмасс. Конструкция и размеры	47
ГОСТ 20326—74	Фрезы дисковые для разрезки органического стекла, полиэтилена и полистирола. Конструкция и размеры	50
ГОСТ 20327—74	Фрезы дисковые для разрезки винипласта и органического стекла. Конструкция и размеры	53
ГОСТ 20328—74	Фрезы дисковые для разрезки термопластичных пластмасс диаметром 315 и 400 мм. Конструкция и размеры	56
ГОСТ 20329—74	Фрезы отрезные для разрезки термореактивных и термопластичных пластмасс. Технические условия	59

Редактор Р. Г. Говердовская

Технический редактор М. И. Максимова

Корректор А. М. Трофимова

Сдано в наб. 11.02.88 Подп. в печ. 19.04.88 4,0 усл. п. л. 4,125 усл. кр.-отт. 2,80 уч.-изд. л.
Тир. 6 000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялян пер., 6. Зак. 1884

ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС
ТИПА ТЕКСТОЛИТ

ГОСТ

20317—74*

Конструкция и размеры

Disk type milling cutters for cutting
plastics textolite type.

Construction and dimensions

Взамен
МН 3638—62,
МН 3641—62,
РТМ 59—62, РТМ 60—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1974 г. № 2627 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на дисковые фрезы диаметром от 100 до 200 мм с разведенными зубьями и диаметром 315 и 400 мм с крупными зубьями, предназначенные для разрезки пластмасс типа текстолит на основе хлопчатобумажной ткани.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2296—72 в части размеров фрез D и d .

(Измененная редакция, Изм. № 1).


2. Конструкция и размеры фрез диаметром от 100 до 200 мм должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, для фрез диаметром 315 и 400 мм — указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1987 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в сентябре 1980 г. (ИУС № 12—80).



Черт. 1

Таблица 1
Размеры, мм


Обозначение фрез	Применяе-мость	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	<i>n</i>	<i>z</i>
3420-3005		100	2,0	22		
3420-3006		125	2,5	27	8	32
3420-3003		160	3,0	32		
3420-3004		200	4,0		10	40

Примечания: 1. Фрезы диаметром 100 мм допускается изготавливать с посадочным отверстием $d=27$ мм.

2. Фрезы диаметром 125 мм допускается изготавливать с посадочным отверстием $d=22$ мм.

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=200$ мм:

Фреза 3420-3004 ГОСТ 20317—74



Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм

Обозначение фрез	Применяемость	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>z</i>
3420-3153		315	4	40	80	50
3420-3152		400	5	50	140	60

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=400$ мм:

Фреза 3420-3152 ГОСТ 20317—74

3. Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез указаны в рекомендуемом приложении 1.

4. Рекомендации по применению и эксплуатации фрез указаны в справочном приложении 2.

5. Размеры шпоночного паза — по ГОСТ 9472—83.


6. Фрезы диаметром 100 мм в централизованном порядке должны изготавливаться без шпоночного паза.

По заказу потребителей указанные фрезы должны изготавливаться со шпоночным пазом.

7. Технические требования — по ГОСТ 20329—74.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ

1. Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез диаметром от 100 до 200 мм с разведенными зубьями должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.




Черт. 1

Таблица 1
Размеры, мм

D	B ₁	K*	h	f	δ	Φ
100	1,5		12	1,0		
125	2,0	0,2—0,3	17		45°	9°
160	2,5		20	1,2		
200	3,2	0,3—0,4	25	1,6	36°	7°12'

* Зубья фрез до термообработки развести на величину K поочередно влево и вправо.

2. Конструктивные элементы и геометрические параметры фрез диаметром 315 и 400 мм с крупными зубьями должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



* Размер для справок.

Черт. 2

Таблица 2

ММ				
D	B ₁	B ₂	d ₂	r
315	3,2	3,6	175	2,0
400	4,1	4,6	240	3,5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕЗ

1. Рекомендуемые технологические указания по применению и эксплуатации фрез приведены в табл. 1.

Таблица 1

Особенности термореактивных пластмасс	Влияние физико-механических свойств пластмасс на состояние обрабатываемой поверхности и инструмент	Рекомендуемые технологические указания
Низкая теплопроводность (пластмассы типа гетинакс и текстолит)	На поверхности реза получаются прижоги, инструмент перегревается	Работать с режимами резания, указанными в табл. 2
Повышенная хрупкость гетинаксов	На краях реза получаются сколы	Применять острозаточенные фрезы (цилиндрическая ленточка не допускается); применять фрезы с меньшим шагом зубьев. Деталь крепить жестко на подкладке из дерева или пластмассы
Волокнистость и слоистость	На краях реза образуется бахрома	
Высокие абразивные свойства пластмасс типа стеклопластика и асбокстолита	Повышенный износ по задней поверхности фрез. Ухудшение чистоты поверхности реза	Увеличить скорость резания и уменьшить подачу (см. табл. 2). Применять фрезы, оснащенные пластинками из твердого сплава типа ВК (марок ВК6М, ВК8, ВК3). Критерий затупления не должен превышать 0,3 мм
Анизотропность, связанная со слоистостью пластмасс	Расслаивание материала	Работать с попутной подачей и по рекомендуемым режимам резания, указанным в табл. 2. Разрезку начинать со стороны, имеющей поперечное направление слоев относительно режущего лезвия зуба фрезы

Особенности термопластичных пластмасс	Влияние физико-механических свойств пластмасс на состояние обрабатываемой поверхности и инструмент	Рекомендуемые технологические указания
Образование обильного количества пыли	Оказывает вредное действие на здоровье работающих и способствует износу оборудования	Применять эффективные отсасывающие устройства. Соблюдать правила техники безопасности: работать с защитными очками или в маске, спецовке с рукавицами. Уменьшить скорость резания в соответствии с табл. 2.
Изменение диэлектрических свойств и разрушение пластмасс под действием воды, растворов мыла и соды	Снижает диэлектрические свойства пластмасс. Изменяет цвет обработанной поверхности. Ведет к расслаиванию материала	Для охлаждения фрез при резании применять сжатый воздух

2. Для чистовой разрезки пластмасс рекомендуются режимы резания, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Обрабатываемый материал	Фреза				Глубина резания t , мм	Подача		Критерий загрузления, мм	
	Номер стандарта	Диаметр D , мм	Число зубьев z	Материал режущей части		мм/зуб S_z	мм/мин S_m		
Текстолит	20317-74	От 100 до 200	32—40	Сталь марки У8ГА	15	0,05— —0,3	—	150— —400	0,3
		От 315 до 400	50—56	Сталь марки Х6ВФ	45	—	8000— —9000	1500— —2000	0,4
	20319-74	Св. 200 до 400	56—72	Быстро-режущая сталь			—	600— —1000	
	20320-74	От 200 до 400	36—60	Твердый сплав марки ВК	30; 60	0,07— —0,3		0,3	
	20321-74	От 250 до 400	24—30						

Обрабатываемый материал	Фреза				Глубина резания t , мм	Подача		Скорость резания, v , м/мин	Критерий зауплления, мм
	Номер стандарта	Диаметр D , мм	Число зубьев z	Материал режущей части		мм/зуб S_z	мм/мин S_m		
Гетинакс	20318-74	От 100 до 200	45—90	Быстро-режущая сталь	20	0,03—0,3	—	90—300	0,3
		От 315 до 400	112—180	Сталь марки Х6ВФ	30; 45	—	8000—9000	1500—2000	0,4
	20319-74	От 250 до 400	84—108	Быстро-режущая сталь					
	20320-74	От 200 до 400	36—60	Твердый сплав марки ВК		0,05—0,04		600—800	
	20321-74	От 250 до 400	24—30		30; 60	—	—	—	0,3
Стеклопластики	20320-74	От 200 до 400	36—60	Твердый сплав марки ВК		0,15—0,07		240—600	
	20321-74	От 250 до 400	24—30						

Приложения: 1. Глубина резания $t=30$ мм задана для фрез диаметром $D=200—250$ мм.

2. Значение S_m дано для ручной подачи.