

25288-82



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПЛАСТМАССЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ**  
**НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ГОСТ 25288-82**

**Издание официальное**

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
Москва



**ГОСТ**  
[Red background]

ГОСТ 25288-82, Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей  
Constructive plastic masses. Quality characteristics nomenclature

## ПЛАСТМАССЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Номенклатура показателей

Constructive plastic masses. Quality characteristics  
nomenclature

ГОСТ

25288—82

Постановлением Государственного комитета ССР по стандартам от 28 мая 1982 г. № 2190 срок действия установлен

с 01.07. 1983 г.

до 01.07. 1988 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на конструкционные пластмассы и устанавливает номенклатуру показателей. Нормы и методы испытаний по показателям устанавливают в технических заданиях, программах испытаний опытных партий, стандартах и технических условиях на конкретные виды пластмасс.

2. Конструкционные пластмассы подразделяют на:  
силовые — для изготовления деталей, несущих силовые погрузки;

антифрикционные — для изготовления деталей скольжения;  
электроизоляционные — для обеспечения изоляции арматуры токопроводящих частей электрооборудования и проводов;

прокладочно-уплотнительные — для обеспечения герметичности подвижных и неподвижных соединений узлов.

3. Материалы, относящиеся к той или иной группе конструкционных пластмасс, указаны в табл. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

Таблица 1

Конструкционные пластмассы	Материалы
Силовые	Полиамиды, поликарбонаты и их модификации, аминопласти, фторопласти, сополимеры полиэтилена с полихлорбутиленом марок ПОВ, сополимеры формальдегида марок СТД и СФД и их модификации, стеклонаполненные полиамиды, кремнепласти, пресс-материалы на основе полинимидов
Антифрикционные	Композиционные фторопласти модифицированные, полиамиды и их модификации, сополимеры формальдегида и их модификации, пресс-материалы на основе полинимидов
Электроизоляционные	Полиамиды и их модификации, поликарбонаты, аминопласти, стекловолокнистые, фторопласти 4 и 3 и их модификации, пресс-материалы на основе полинимидов
Прокладочно-уплотнительные	Полиамиды, поликарбонат, фторопласти 3 и 4, наполненные фторопласти, модифицированные поликарбонаты типов ДНТ и ДАК-42

4. Группы требований к пластмассам и степень обязательности показателей на этапах разработки и производства, в зависимости от назначения пластмасс, приведены в табл. 2—5.

5. Требования по стойкости к воздействию внешних воздействующих факторов приведены в табл. 6.

## КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТИММЫ СИЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2

Группа требований и показателей	Базовые материалы	Стандарт на место	Комплектация									
			НТД на материал									
Показатели внешнего вида и размеры	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внешний вид	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лист	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
размер транспортируемой партии	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Количество металлических включений	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Физико-химические требования	—	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Плотность	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 15139—69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Массовая доля золы	%	ГОСТ 15973—79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Массовая доля летучих веществ (%) в том числе влаги)	%	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Массовая доля связывающего	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Массовая доля синтетического формальдегида	%	ГОСТ 4650—80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Водопоглощение	мл	ГОСТ 17824—81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Массовая масса горючести	%	НТД на материал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
теплого мономера	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 2

Группы требований и показатели	Номера показателей	Стандартный метод испытания	Критерии качества							
			ГОСТ 18249—72 ГОСТ 11034—71 ГОСТ 15882—79 То же	ГОСТ 15882—79 ГОСТ 15882—79 То же	ГОСТ 11645—73 НТД на материал То же	ГОСТ 18616—80 ГОСТ 21553—76; ГОСТ 18992.4—80 НТД на материал	МПа	МПа	МПа	МПа
Технологические требования			+	—	(+)	(+)	—	—	—	—
Пределное число вязкости	см <sup>2</sup> /г		—	—	—	—	—	—	—	—
Коэффициент вязкости	Па·с		—	—	—	—	—	—	—	—
Продолжительность пластичного состояния	с		—	—	—	—	—	—	—	—
Время отверждения поливинилхлорида с этилата натрия	с		—	—	—	—	—	—	—	—
Показатель текучести расхода	Г/10 мин		—	—	—	—	—	—	—	—
Текучесть битумных материалов при температуре плавления	%		—	—	—	—	—	—	—	—
Пределная концентрация растворимых веществ	%		—	—	—	—	—	—	—	—
Температура плавления	°С		—	—	—	—	—	—	—	—
Разрушающее напряжение при растяжении	МПа		—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 2

Группа требований и параметров	Единица измерения	Составляющие показателей	Номенклатура									
			МПа	%	МПа	%	МПа	%	МПа	%	МПа	%
Продел текучести при растяжении	МПа	ГОСТ 11282—80	(+)	+ +	+	—	—	—	—	—	—	—
Одностороннее сжатие на один полпакет	МПа/м²	ГОСТ 4647—80	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Ударная вязкость по Изенсу	кДж/кг	ГОСТ 9550—81	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Максимальная упругость при растяжении	МПа	ГОСТ 4648—71	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Максимальная вязкость при растяжении на образцах с изгибом	МПа	ГОСТ 4648—71	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Максимальное напряжение при изгибе	МПа	ГОСТ 9550—71	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Максимальное напряжение при изгибе	МПа	ГОСТ 4640—76	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Максимальное напряжение при изгибе	МПа	ГОСТ 17302—71	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Твердость	МПа	ГОСТ 12021—75	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Разрушающее напре- жение при срезе	МПа	ГОСТ 15875—80	(+)	+ +	—	—	—	—	—	—	—	—
Температура плавле- ния при срезе	°С											

Группа требований и показателей	Базовая номенклатура	Стандарты по методам испытаний	Продолжение табл. 2					
			Температура размягчения по Винклеру, °С	%	ГОСТ 15088—69	(+)	(+)	(+)
Кислородный индекс	—	ГОСТ 21793—76	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Категория стойкости к действию пламени	—	ГОСТ 91207—81	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Климатическая стойкость	—	ГОСТ 17170—71	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Теплопроводность	Вт/(м·К)	ГОСТ 23630.2—79	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Удельная теплопроводность	Дж/(кг·К)	ГОСТ 23630.3—79	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Температуропроводность	м²/с	ГОСТ 23630.3—79	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Носсть	—	—	—	—	—	—	—	—

## КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТИМСЫ АНТИФРИкционного НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3

Группы требований и показателей	Базисная номенклатура	Стандарт на метод испытаний	Композиционные фракции полимера, пласты моли-фонаризованные	Показатели и критерии оценки на основе показателей	
				Пластичность и его модификации	Пресс-материалы на основе полимерных смесей
<b>Показатели внешнего вида и размеры</b>				++	++
Высший вид.	—	НТД на материал То же	+	—	—
Цвет	—	*	—	—	—
Размер гранул (мм)	ММ	*	+	+	+
Количество неметаллических включений	НМ,	*	—	(+)	(+)
<b>Физико-химические требования</b>					
Плотность	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 15139—69 НТД на материал	—	—	+
Массовая доля летучих веществ (в том числе влаги)	%		(+)	(+)	(+)
<b>Технологические требования</b>					
Пределное число вязкости	см <sup>2</sup> /г	ГОСТ 18249—72; ГОСТ 11034—71;	—	—	—
Показатель текучести расплава	Г/10 мин	ГОСТ 11645—73; НТД на материал	—	+	—
Температура плавления	°С	ГОСТ 21559—76	—	(+)	—
Требования по назначению	—	ГОСТ 11629—75	(+)	(+)	(+)
Хаэрофинитт скольжения	—	ГОСТ 11012—69;	(+)	(+)	(+)
Износ	—	НТД на материал	—	(+)	(+)

ПЛАСТИМОСЫ ЭЛЕКТРОМОЗОЛЯЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

卷之三

Продолжение табл. 4

Группа требований и показателей	Единиц измерения	Стандарт на материяльные испытания	Аннотации					
			ГОСТ 15882—79	ГОСТ 11645—73; НТД на материал	ГОСТ 11645—73; НТД на материал	ГОСТ 18616—80	ГОСТ 21553—76	ГОСТ 20214—74; ГОСТ 6433.2—71
Время отверждения при заданном напряжении сдвига	—	—	—	—	—	—	—	(+)
Показатель текучести расплава	1/10 мин	(+)	—	—	—	—	—	—
Текучесть	Мк %	+	—	—	—	—	—	—
Усадка	%	—	(+)	—	—	—	—	—
Температура плавления	°С	+	—	—	—	—	—	—
Гребенчатое изнашивание	по износу	—	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Удельное объемное электрическое сопротивление	Ом	—	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	кВ/мм	—	—	—	—	—	—	—
Электрическая прочность	—	—	—	—	—	—	—	—
Гиантос угл. диэлектрических потерь при частоте 50 Гц	—	—	—	—	—	—	—	—
Гиантос угл. диэлектрических потерь при частоте 10 <sup>8</sup> МГц	—	—	—	—	—	—	—	—
Дугостойкость	с	—	—	—	—	—	—	(+)
Диэлектрическая проницаемость при 10 <sup>8</sup> МГц	—	(+)	—	—	—	—	—	(+)

## КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССЫ ПРОКЛАДОЧНО-УПЛОТНИТЕЛЬНОГО

## НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Группа требований и показателей	Единица измерения	Стандарт на метод испытания	Показатели	Полихлорбутол и его эфиромономерные изомеры	
				Фторопласты	Фторопласты и полиэтилены
Показатели внешнего вида и размеры				++	+
Внешний вид Цвет	—	НТД на материал	++	++	+
Размер пробы и (штук) кн)	мм	То же	—	—	—
Количество неметаллических веществ	мкг	—	—	—	—
Физико-химические требования				—	—
Плотность	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 15139-69 НТД на материал	(+)	(+)	(+)
Массовая доля листи- ческих веществ (в том числе влаги)	%	ГОСТ 19249-73; ГОСТ 11034-71 ГОСТ 11645-73; НТД на материал	—	—	—
Технологические требо- вания				—	—
Пределное время вы- стойки	см <sup>3</sup> /г	ГОСТ 18616-80	+	+	+
Предел текучести раз- рыве	н/10 мин	ГОСТ 11262-80	+	—	—
Температура плавле- ния	°С	ГОСТ 21558-76	—	—	—
Рекомендации по хране- нию	—	—	—	—	—
Предел текучести при разрушении напре- жения	MPa	ГОСТ 11262-80	+	—	—
Пастожжение	MPa	To же	(+)	(+)	(+)

Приложение табл. 5

Группа предложений и показателей	Стандарт или нормативный документ	Единицы измерения	Норматив или нормативное значение	Поликорбонат и поликарбонаты из поликарбоната		Фотополистиролы и их модификации
				Поликарбонат из поликарбоната	Поликарбонат из поликарбоната	
Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ 11262—80	+	+	+	+	+
Ударная вязкость по Изодинамическим образцам	ГОСТ 4647—80	+	—	—	+	+
Ударная вязкость по изогнутым образцам	ГОСТ 4647—80	+	+	—	—	—
Плотность при 20°С, г/дм <sup>3</sup>	МПа	(+)	(+)	(+)	(+)	+
Плотность при 20°С, г/дм <sup>3</sup>	МПа	(+)	(+)	(+)	(+)	+
Поверхностная плотность секции (25 %), г/см <sup>2</sup>	МН	(+)	(+)	(+)	(+)	+
Скорость напряжения при сжатии	°С	+	—	—	—	—
Температура размягче- ния при нагреве	°С	(+)	(+)	(+)	(+)	—
Температура плавле- ния по Бини	°С	(+)	(+)	(+)	(+)	—
Средняя температура плав- ления (обугливанием в вакууме)	°С	(+)	(+)	(+)	(+)	—
Кристаллическая темпе- ратура плавления (в вакууме)	°С	(+)	(+)	(+)	(+)	—
Средняя температура плав- ления (обугливанием в вакууме)	°С	(+)	(+)	(+)	(+)	—
Максимальная тем- пература стойкости к действию пламени	ст.н.	—	—	—	—	—
Горючесть						
ГОСТ 21207—81			(+)	(+)	(+)	—
ГОСТ 17170—71			(+)	(+)	(+)	+

П р а в о ч е н и е:  
 1. Знак «+» обозначает обязательные соревновательные нормы в докладах на выставках и конкурсах, что подтверждается определением.  
 2. Знак «—», обозначает, что определение не подтверждается определением.  
 3. Знак «(+)» обозначает, что определение рекомендуется в докладах на выставках и конкурсах.

Таблица 6

Требования по стойкости к воздействию внешних воздействующих факторов для всех групп конструкционных пластмасс

Показатель	Метод испытания
Водопоглощение	ГОСТ 4650—80
Стойкость к старению в условиях складского хранения	ГОСТ 9.707—81
Стойкость к радиации	ГОСТ 9.706—81
Стойкость к действию химически активных сред	ГОСТ 12020—72
Кислородный индекс	ГОСТ 21793—76
Трещиностойкость	ГОСТ 9.703—79
Унос в условиях модельных испытаний	НТД на материал
Грибостойкость	ГОСТ 9.049—75
Нагревостойкость	ГОСТ 6865—70

422 7600 00 000

Редактор *А. С. Пищеничная*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 06.02.82 Подп. к печ. 11.08.82 1,0 п. л. 0,86 уч.-изд. л. Тар. 12000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123537, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 613