

Изменение № 4 ГОСТ 11503—74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3790

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Сито с металлической сеткой № 07 по ГОСТ 6613—86»;

заменить ссылку: ГОСТ 13830—91 на ГОСТ 13830—97.

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Для определения условной вязкости пробу охлаждают до комнатной температуры и выдерживают не менее 1 ч, затем нагревают ее на 2—3 °С выше температуры испытания и наливают в рабочий цилиндр аппарата при закрытом затворе до уровня отметки на затворе.

Битумы наливают так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха».

Информационные данные. Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 13830—91 на ГОСТ 13830—97.

(ИУС № 1 2002 г.)