

к ГОСТ 25749—2005 Крышки металлические винтовые. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.2. Таблица 2. Графа «Требования». Для показателя 7	<p>Лакокрасочное покрытие на обеих сторонах крышки должно обладать адгезионной прочностью</p> <p>Уплотнительная прокладка должна обладать достаточной адгезией к крышке, иметь равномерную ширину</p>	<p>Лакокрасочное покрытие на обеих сторонах крышки должно обладать адгезионной прочностью.</p> <p>Адгезия внутреннего лакокрасочного покрытия — не более 1 балла, адгезия наружного лакокрасочного покрытия — не более 2 баллов</p> <p>Уплотнительная прокладка должна обладать достаточной адгезией к крышке, не отслаиваться от внутренней поверхности крышки, иметь равномерную ширину</p>

(ИУС № 6 2007 г.)