

Изменение № 2 ГОСТ Р 50838—95 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 18.04.2001 № 178-ст

Дата введения 2001—11—01

Раздел 2. Для ГОСТ 6507—90 исключить слова: «с ценой деления 0,01 мм»;

для ГОСТ 11358—89 заменить значения: «0,1 и 0,01 мм» на «0,01 и 0,1 мм»;

исключить ссылки на ГОСТ 13045—81, ГОСТ 24104—88 и наименования;

заменить ссылки: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, ГОСТ 7502—89 на ГОСТ 7502—98;

для ГОСТ 22235—76 дополнить словами: «Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ».

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить обозначение: ПЭ 63;

пример условного обозначения ПЭ 63 исключить;

предпоследний абзац. Заменить слова: «То же» на «Пример условного обозначения»; исключить слова: «с предельным отклонением +1,1 мм».

Пункт 5.1. Первый абзац. Исключить слова: «MRS 6,3 МПа (ПЭ 63)».

Пункт 5.2. Таблица 2. Графу ПЭ 63 и соответствующие показатели исключить;

графы ПЭ 80, ПЭ 100. Для показателя 9 заменить обозначение: «MOR/2,4» на «MOR/2,4—0,072».

Пункт 7.3. Таблица 4. Примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — Норма по показателю 10 является факультативной до 01.04.2002. Определение обязательно».

Пункт 8.10.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Испытуемый образец собирают в обойме и кондиционируют при температуре θ_{-2} °С термостатированием в водной или в воздушной среде в

течение $(3 \pm 0,25)$ ч при номинальной толщине образца $e < 8$ мм, $(6 \pm 0,5)$ ч при $8 \leq e < 16$, (10 ± 1) ч при $e \geq 16$ мм».

Пункт 8.11. Таблица 6. Графу ПЭ 63 и соответствующие значения исключить;

последний абзац. Исключить слова: «3,2 МПа (для ПЭ 63)».

Приложение А. Таблица А.1. Графу ПЭ 63 (*MRS* 6,3) (для *SDR* 17,6 и *SDR* 11) и соответствующие значения исключить.

Приложение Б. Таблица Б.1. Графа «Тип материала». Исключить обозначение: ПЭ 63 (2 раза).

Приложение Г. Таблица Г.1. Графу ПЭ 63 (для *SDR* 17,6 и *SDR* 11) и соответствующие коды исключить.

Приложение Д. Таблица Д.1. Графу ПЭ 63 и соответствующие показатели исключить.

Приложение Л. Таблицу Л.1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а Л.1

По ГОСТ Р 50838	По техническим условиям
ПЭ 80	ПЭ80Б-275 [1] РЕ6GP-26 В [2] F 3802 Y, F 3802 YCF, F 3802 В [3]
ПЭ 100 При освоении производства или закупке по импорту	—

Приложение М. Ссылку [1] изложить в новой редакции:

«[1] ТУ 22 43—046—00203521—98 Композиция полиэтилена средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ80Б-275»;

дополнить ссылкой:

«[3] ТУ 1112—035—00206428—99 Полиэтилен средней плотности для трубопроводов».

(ИУС № 7 2001 г.)